



AY M422

Однокомпонентная мастика для торцов

Область применения:

- Для наружных и внутренних работ
- Защита торцевых срезов древесины от поглощения воды
- Окна, заборы, ворота, беседки, деревянные дома, малые архитектурные формы
- МДФ панели, фанера.

Основные характеристики:

- Снижает впитываемость воды в торцы древесины
- Образует на поверхности эластичную, бесцветную паропроницаемую пленку
- Однокомпонентная
- На водной основе
- Значительно увеличивает стойкость изделия.

Метод применения:

- Готова к использованию.
- Наносится после шлифовки, до нанесения финишного покрытия.
- Нанести небольшое количество АУМ422 на торец, затем размазать кистью или другим инструментом.
- Расход 100 – 200 г/кв м, в зависимости от впитывающей способности древесины
- Сушка около 2 часов при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 55%

Общие требования:

Перед использованием перемешать
Срок хранения при температуре 5...35°C – 12 месяцев.