

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**UNIDECK** - водоразбавляемое террасное масло с высоким сухим остатком и высокой прозрачностью. Его можно тонировать.

#### ОСОБЕННОСТИ

- Высокая стойкость к УФ-излучению
- Подходит для окраски мягких и твердых пород древесины
- Не содержит пестициды и ртуть. Содержит IPBC (йодопропинилбутилкарбамат)
- Обеспечивает высокую защиту от атмосферных факторов

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Используется для окраски террас, крыш, досок, фасадов, беседок, гаражей, входных дверей и ставней.

#### СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

<b>Тип продукта</b>	: Водный
<b>Вязкость (25°C, DIN4)</b>	: 52"
<b>Удельная плотность (кг/л)</b>	: 1,03 ± 0,02
<b>Сухой остаток (%)</b>	: 32 ± 1
<b>pH</b>	: 7
<b>Рекомендуемое количество слоев</b>	: 2
<b>Рекомендуемый расход (г/м²)</b>	: 100 - 120
<b>Удельный расход (м²/л)</b>	: 10 - 12
<b>Время форсированной сушки (мокрого слоя 150 г/м²)</b>	
Зона Flash off	: 15 мин, 30°C
Зона конвекционной сушки	: 30 мин, 30°C
Зона охлаждения	: 15 мин, 20°C
<b>Время сушки (мокрого слоя 100 г/м², при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 45-65 %)</b>	
От пыли	: 15 мин
На отлип	: 1 час
До шлифования	: 2 часа
Время межслойной сушки	: 4 - 6 часов
До склад.	: мин 24 часа

#### ЦВЕТ

Код цвета	Цвет
0000	CLEAR
1551	TEAK
1553	PINO
1556	NOCE
1559	OAK

#### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемая поверхность должна быть хорошо отшлифована и очищена от шлифовальной пыли и других загрязнений таких, как жиры, воски и смолы.

Окрашиваемая древесина должна быть высушена (влажность не более 12%). Всегда хорошо очищайте поверхности, удаляя все следы жира, воска и смолы. Твердые породы древесины должны быть отшлифованы шлифовальными материалами с зернистостью 180.

Старые окрашенные поверхности должны быть очищены наждачной бумагой с зернистостью 80-100 или вы можете выбрать DECK CLEANER.

#### НАНЕСЕНИЕ

**Обычный распылитель:** рекомендуется использовать сопло диаметром 2-2,5 мм с воздушным стержнем 3-4.

#### Оборудование для нанесения

- Струйный облив
- Распыление
- Кисть
- Вытирание

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

Срок годности продукта при температуре 5 - 35°C составляет 24 месяца.

Отходы (вода после промывки окрашивающего оборудования, вода из водяной завесы окрашивающей камеры, остатки продукта) должны быть утилизированы в соответствии с требованиями региональных нормативных актов. Никогда не сливайте остатки непосредственно в канализацию.

После использования промойте окрашивающее оборудование водой.

Хранить в сухом и прохладном месте.

#### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА

Внимательно читайте инструкции, указанные на ярлыке.

Рабочая зона должна быть хорошо вентилируемой.

Полный перечень мер по Технике безопасности и Охране труда указаны в Паспорте Безопасности продукта.

При использовании этих продуктов необходимо носить подходящее защитное снаряжение (очки, перчатки, маску и т. д.).

#### ВНИМАНИЕ

Наносите продукт при температуре воздуха, субстрата и покрытия не ниже 12°C.

Нанесение покрытия при низкой температуре может снизить его механическую прочность и химическую стойкость.

Тщательно перемешайте продукт перед его использованием.

Очищайте окрашивающее оборудование водой, никогда не сливайте отходы в канализацию.

#### ТРАНСПОРТИРОВКА

**Класс груза** : Грунт



Прочтите  
техническое  
описание



Размешать



Нанести  
распылением



Нанести  
кистью



Хранить в  
прохладном  
месте



Беречь от  
замерзания