



AY-M059

Тиксотропная добавка для AY-M599

Рабочая смесь

Готова к использованию

На 5 кг смеси с AY-M599	Приготовление смеси
AY-M599 88%	1. Добавить пигменты в AY-M599
4400 г	2. Перемешать в течение 1 мин. механической мешалкой с выступами
EY-M460 4%	3. Добавить AY-M059 при перемешивании,
200 г	подождать 1 мин. до достижения
AY-M059 8%	окончательной вязкости материала
400 г	

Общие требования:

Срок хранения при температуре 5...35°C – 24 месяцев.